

B.J. Parket

DUOLINE 21

OMSCHRIJVING

2 laags parket/houten vloer: toplaag Europese eik / berkenhoutendrager /stabiliserende laag in afrol fineer.
Tand- en groefstelsel aan 4 zijden.
Microvelling 4 langs zijden en kopse kanten. Dimensionele tolerantie $\pm 0,2\text{mm}$.

	DUOLINE 21	
Totale dikte	21 mm	
Dikte toplaag	6mm	
Beschikbare afmetingen	Breedte 220mm Lengte tot 300mm	
Beschikbare kwaliteiten	Premier 1 bis	Rustiek hoevestijl
Stroken	1 strook	

NORMEN & CLASSIFICATIE

	DUOLINE 21
Thermische weerstand	$<0.11 \text{ m}^2\text{K/W}$
Thermische geleiding	$<0.13 \text{ m}^2\text{K/W}$
Toepassing Klasse (eik)	21/31

Hout afkomstig uit Franse en Europese bossen (eik)
Klassement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)
FSC FCBA-COC-000366 (in optie op aanvraag)
CE markering conform norm EN14342
Klassement sanitaire A+ (afgeleverd door de FCBA)
Garantie 5 jaar op het concept (cf. de garantievoorwaarden)
100% in België vervaardigd
Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: $9\% \pm 2\%$.
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.
Brandreactie: CFL s1
Formaldehyde emissie: E1

PLAATSING & GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.
Zie de plaatsingsinstructies op website. De plaatsing gebeurt vol verlijmd of zwevend. Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm.

	DUOLINE 21
Herschuurbaar	1x
COMPATIBILITEIT VLOERVERWARMING	
Warm water circulatie	ja
Straalverwarming	ja
Omkeerbaar	ja

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.